

Tehnička uputa

TEMELJNI PREMAZ



100 : 0-10
Temelj : razrjeđivač



1-2 sloja



1-2 sloja



1-2 sloja



Sušenje na 20°C 24 sata
Međupremazni interval
24 sata

Namjena proizvoda: TEMELJNI PREMAZ je antikoroziivni premaz za zaštitu metalnih površina.

Karakteristike:

- Odlično prijanja na podlogu
- Posjeduje dobra antikoroziivna svojstva

Tehničke karakteristike:

Boja: crvena, siva; Izgled: mat; Gustoća: 1,30-1,40 g/cm³; Viskozitet: 75-125" F₄

Način upotrebe: TEMELJNI PREMAZ prije upotrebe dobro promiješati. Nanosi se valjkom, kistom, spužvom, špricanjem ili uranjanjem u 1-2 sloja na potpuno suhu i odmašćenu površinu, očišćenu od prašine, hrđe i mehaničkih nečistoća. Po potrebi se može razrijediti ULJNIM RAZRJEĐIVAČEM do 5% ako se nanosi kistom ili valjkom, a do 10% ako se nanosi špricanjem. Temperatura podloge treba biti najmanje 3°C iznad točke rosište.

Napomena: Proizvod je lako zapaljiv! Prilikom rada obavezna je upotreba zaštitne opreme.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 24 sata, međupremazni interval 24 sata.
24 sata potpuno suho.

Potrošnja: 15 m²/l za debljinu suhog filma od 30 µm.

Preporučeni sustav: 1-2 sloja TEMELJNI PREMAZ
1-2 sloja ZAVRŠNI PREMAZ

HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500 g/l; maks. 480 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaštititi od sunčevog svjetla.

Rok upotrebe: 5 godina.