ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.
Fučkani 6, HR-10380 Sv. Ivan Zelina
OIB: 86676484135 I info@iskra.hr I www.iskra.hr
+ 385 1 2065 985 I + 385 1 2066 315

Tehnička uputa HIDROKON 6



1:10
Hidrokon : voda



1 sloj



Ugradnja na 20°C
60 min

Namjena proizvoda: HIDROKON 6 je dodatak za postizanje vodonepropusnosti cemetnog morta pri hidroizolaciji temelja, podova, rezervoara, podrumskih prostorija i sl.

Karakteristike:

- Djeluje plastificirajuće
- Ne utječe na mehanička svojstva morta
- Snižava početnu čvrstoću morta, dok konačna ostaje ista

Tehničke karakteristike:
Boja: svijetlo smeđa; Gustoća: 1,14-1,16 g/cm^3

Način upotrebe: HIDROKON 6 se razrijeđuje s vodom u omjeru 1:10. Tako pripremljena otopina se dodaje u smjesu cementa i pijeska u omjeru 1:1 do 1:3. Pijesak treba biti čist, ali nikako drobljen, veličine zrna 0-4 mm. Mort se priprema u količini koja se može ugraditi unutar sat vremena.

Napomena: HIDROKON 6 je alkalan pa je pri radu potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva. Izbjegavati direktan dodir s kožom i očima.

Ugradnja: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 1 sat.

Potrošnja: Ovisi o omjeru miješanja pijeska i cementa. Približna potrošnja za 1 m^3 cementnog morta je:

Mort Cement : Pijesak	HIDROKON 6 l/m^3
1:1	39
1:2	36
1:3	32

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 mjeseci