
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.
Fučkani 6, HR-10380 Sv. Ivan Zelina
OIB: 86676484135 | info@iskra.hr | www.iskra.hr
+ 385 1 2065 985 | + 385 1 2066 315

Tehnička uputa — DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ


Spremno za upotrebu


2-3 sloja


2-3 sloja


2-3 sloja


Sušenje na 20°C
12 sati
Međupremazni interval 12-16 sati

Namjena proizvoda: DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ je polusjajni premaz s dodatkom voska, štiti krovne konstrukcije, unutarnju i vanjsku građevnu stolariju, drvene pregrade i ostale drvene površine od vremenskih utjecaja.

Karakteristike:
- Struktura drveta ostaje vidljiva
- Otporan je na vremenske utjecaje i UV zračenje

Tehničke karakteristike:
Boja: bezbojna, bor, hrast, kesten, mahagonij, tik, orah, palisander, ebanovina, bijela, maslina; Gustoća: 0,85-0,92 g/cm^3; Viskozitet: 18-30" F_4

Način upotrebe: DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ se nanosi na suho, dobro obrušeno i otprašeno drvo. Kod obnavljanja starih premaza, koji su neoštećeni i dobro se drže podloge, površinu obrusite brusnim papirom. Premaze koji pucaju i ljušte se, potrebno je potpuno odstraniti. Prije upotrebe potrebno je dobro promiješati sadržaj u originalnoj posudi. DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ se nanosi valjkom, kistom, spužvom ili špricanjem u 2-3 sloja. Kist, valjak ili spužvu uvijek vucite u smjeru drvenih vlakana. Kada nanosite DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ vani, radite to prijepodne i rano poslijepodne kako bi premaz bio površinski suh prije večernje rose. Za potrebe fungicidne zaštite kod vanjskih radova preporučuje se korištenje DRVOCIDA kao predpremaza.

Napomena: Proizvod je lako zapaljiv! Prilikom rada obavezna je upotreba zaštitne opreme.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 12 sati, međupremazni interval 12-16 sati.

Potrošnja: 13-16 m^2/l, ovisno o upojnosti drveta.

Preporučeni sustav za NOVO DRVO:

unutra / van:	1 sloj TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ
	1-2 sloja DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ
vani - jače opterećeno drvo:	2-3 sloja DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ

Preporučeni sustav za STARI PREMAZ:

unutra / van:	1-2 sloja DEBELOSLOJNI LAZURNI PREMAZ

HOS kategorija i granična vrijednost: A(e), 400 g/l; maks. 399 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok upotrebe: 5 godina.