ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.
Fučkani 6, HR-10380 Sv. Ivan Zelina
OIB: 86676484135 | info@iskra.hr | www.iskra.hr
+ 385 1 2065 985 | + 385 1 2066 315

Tehnička uputa — IMPREGNACIJA 1:9



1:9
Impregnacija : voda



1-2 sloja



1-2 sloja



1-2 sloja



Sušenja na 20°C
60 min suho na dodir
3-4 sata potpuno suho

Namjena proizvoda: IMPREGNACIJA 1:9 na bazi polimernih veziva je namijenjena za unutarnje i vanjske radove. Koristi se kao temeljni premaz koji duboko prodire i poboljšava prianjanje disperzivnih boja, izravnavajućih smjesa i dekorativnih žbuka na podlogu.

Karakteristike:

- Ujednačava upojnost
- Povećava prionjivost između podloge i novog premaza
- Smanjuje potrošnju završnog sloja

Tehničke karakteristike:
Boja: bijela; Gustoća: 1,00-1,02 g/cm^3

Način upotrebe: IMPREGNACIJA 1:9 se primjenjuje na čvrste, suhe i otprašene podloge. Olabavljene i oštećene dijelove treba odstraniti do zdrave podloge, izravnati odgovarajućom glet masom, reparaturnim mortovima za betonske površine ili žbukom. Nove podloge trebaju biti stare najmanje 28 dana. IMPREGNACIJU 1:9 je prije upotrebe potrebno razrijediti vodom u omjeru 1:9, promiješati te nanijeti valjkom, četkom ili špricanjem u 1-2 sloja. Nakon djelomičnog sušenja od 60 minuta površina premazana impregnacijom spremna je za nanošenje završnog sloja. Nakon upotrebe alat je potrebno oprati vodom.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 1 sat suho na dodir, 3-4 sata potpuno suho.

Potrošnja: 50-60 m^2/l (1L impregnacije : 9L vode), ovisno o vrsti i stanju podloge.

HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 30 g/l; maks. 15 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C. Zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: 18 mjeseci