ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.
Fučkani 6, HR-10380 Sv. Ivan Zelina
OIB: 86676484135 | info@iskra.hr | www.iskra.hr
+ 385 1 2065 985 | + 385 1 2066 315

Tehnička uputa — ZAVRŠNI PREMAZ



100 : 0-10
Završni premaz:razrjeđivač



1-2 sloja



1-2 sloja



1-2 sloja



Sušenje na 20°C
12 sati suho na dodir
Međupremazni interval 16-24 sata
24 sati potpuno suho

Namjena proizvoda: ZAVRŠNI PREMAZ je premaz za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina.

Karakteristike:

- Otporan na vremenske utjecaje
- Posjeduje vrlo dobru tvrdoću i elastičnost

Tehničke karakteristike:
Boja: bijela, oker, žuta, siva, crvena, zelena, smeđa, plava i crna; Izgled: sjaj, mat; Gustoća: 0,90-1,20 g/cm^3; Viskozitet: 140-200" F_4

Način upotrebe: ZAVRŠNI PREMAZ prije upotrebe dobro promiješati. ZAVRŠNI PREMAZ nanosi se valjkom, kistom, špricanjem ili uranjanjem u 1-2 sloja na prethodno TEMELJNIM PREMAZOM zaštićene površine. Po potrebi se može razrijediti ULJNIM RAZRJEĐIVAČEM do 5% ako se nanosi kistom ili valjkom, do 10% ako se nanosi špricanjem.

Napomena: Proizvod je lako zapaljiv! Prilikom rada obavezna je upotreba zaštitne opreme.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 12 sati suho na dodir, međupremazni interval 16-24 sata, 24 sata potpuno suho.

Potrošnja: 8-10 m^2/l po jednom sloju, ovisno o stupnju obrade i vrsti podloge, kao i o odabranoj nijansi.

Preporučeni sustav za metalne površine: 1-2 sloja BS TEMELJNI PREMAZ ili TEMELJNI PREMAZ
1-2 sloja ZAVRŠNI PREMAZ

Preporučeni sustav za drvene površine: 1-2 sloja DRVOGRUND temeljni premaz za drvo
1-2 sloja ZAVRŠNI PREMAZ

HOS kategorija i granična vrijednost: A(i), 500 g/l; maks. 495 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok upotrebe: 5 godina.