
ISKRA ZELINA KEMIJSKA INDUSTRIJA d.o.o.
Fučkani 6, HR-10380 Sv. Ivan Zelina
OIB: 86676484135 | info@iskra.hr | www.iskra.hr
+ 385 1 2065 985 | + 385 1 2066 315

Tehnička uputa — SILIKONSKA IMPREGNACIJA


Spremno za upotrebu


2 sloja


2 sloja


2 sloja


Sušenja na 20°C
6 sati

Namjena proizvoda: SILIKONSKA IMPREGNACIJA je bezbojna impregnacija na bazi silana i polisiloksana. Upotrebljava se kao osnovna ili dodatna vodoodbojna zaštita kod svih vrsta mineralnih dekorativnih žbuka, mineralnih fasadnih boja, fasadne opeke, neožbukanih betonskih površina, prirodnog i umjetnog kamena, te kod vlaknocementnih ploča. Također, kao predpremaz za cementne boje, boje na bazi umjetne smole i disperzivne premaze.

Karakteristike:

- Dobro prodire u podlogu
- Paropropusna
- Ne mijenja boju zaštićenog materijala
- Učinkovito štiti od razvoja zidnih algi i plijesni

Tehničke karakteristike:
Boja: bezbojna; Gustoća: 0,77-0,85 g/cm^3

Način upotrebe: Podloga na koju se nanosi SILIKONSKA IMPREGNACIJA treba biti čvrsta, čista, suha, otprašena, bez ulja i masnoća. SILIKONSKU IMPREGNACIJU na površinu nanosimo premazivanjem, valjkom, četkom ili špricanjem u 1-2 sloja po principu “mokro na mokro” do potpunog zasićenja. Drugi sloj nanosimo kada je tretirana površina upila prvi sloj te na podlozi nema vodenog sjaja, a još je vlažna.

Sušenje: Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 6 sati.

Potrošnja: okvirna potrošnja za dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge:

mineralne žbuke	400-600 ml/m^2
beton	200-500 ml/m^2
opeka	500-800 ml/m^2
porobeton	500-1000 ml/m^2
vapneni i silikatni sloj boje	400-600 ml/m^2
prirodni kamen	100-150 ml/m^2

HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 750 g/l; maks. 745 g/l.

Skladištenje: Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C.

Rok upotrebe: 2 godine.