Seles


LECHSYS

Datum: 2019.10.


021216

29112-SYNTOLACK MATT

ŠIFRA | NAZIV



1000ml+
150-250ml



17-18" DIN 4
na 20°C



Ø1,4mm
4 bar
Broj slojeva 2



Sušenje na 20°C
Rukovanje: 2-3 sata
Potpuno suho 5-6 dana

PROIZVOD

brzosušivi sintetički mat završni premaz dostupan u različitim stupnjevima sjaja. Prikladan za lakiranje alatnih strojeva, metalnog namještaja i manjih metalnih dijelova i generalno u industriji.

KARAKTERISTIKE

Proizvod je slijedećih karakteristika:

- Brzo sušenje.
- Odličan završni izgled.
- Visok sadržaj suhe tvari i pun film premaza.
- Jednostavno nanošenje.
- Dobro izravno prianjanje na čelični lim. Proizvod ne sadržava antikorozivne pigmente, a zaštita se ostvaruje barijernim učinkom.

PRIPREMA PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- čelični lim bez hrđe, pravilno odmašćen sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

VAŽNA NAPOMENA

Stupanj sjaja ovisi o nijansi, načinu nanošenja i načinu sušenja. Deblji sloj daje veći, a tanji sloj manji sjaj. Sušenje u komori omogućuje postizanje većeg stupnja sjaja.
Preporučuje se dodati **1 % sušila 29297 LECHSYS SICCATIVE R**.
Za poboljšanje otpornosti na vremenske utjecaje, ubrzavanje sušenja, bolje izravno prianjanje na čelični lim i veću tvrdoću nakon 24 sata može se neposredno prije uporabe dodati **10 % učvršćivača 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER**, po težini ili volumenu.
Nakon dodavanja učvršćivača mješavinu treba upotrijebiti unutar **4–6 sati pri 20 °C**.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanja**
Sušenje na 20°C		
Suho na prašinu	20–30 min	//
Spremno za rukovanje	2-3 sata	//
Potpuno suho	5-6 dana	//
Pakiranje	3,16 l	
NANOŠENJE		
Špricanjem		
Omjer miješanja	po težini i volumenu	
SYNTOLACK MATT (završni premaz)	1000 dijelova	
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE 00572 SYNTEX SS THINNER ili 00552 LECHLEROID L THINNER	150-250 dijelova	
Elektrostatičko nanošenje	Dodati 0,5-2% 09826 ADDITIVO ANTISTATICO	
Viskozitet na 20°C	17–18 s FC 4	
Ø Promjer mlaznice	1,4 mm	
Pritisak zraka	4 bar	
Broj slojeva	2	
Preporučena debljina sloja	40-50 µm	
Teoretska pokrivnost na 50µ	1 l mješavine=6-6.5m^2 1 kg mješavine=5-5.5m^2	
HOS proizvoda spremnog za uporabu	približno 560 g/l	
PREPORUČLJIVO PRELAKIRAVANJE		
Prelakiranje na 20°C	unutar 2 sata ili nakon 48-72 sati ovisno o debljini sloja	

SIGURNOSNE MJERE
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.
KLASIFIKACIJA TRANSPORTA
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA