Seles

LECHSYS

Datum: 2019.10.

021220 29116-SYNTOLACK

ŠIFRA NAZIV



1000ml +
150-250ml



17-18" FC 4
na 20°C



Ø 1.4mm
4 bar
HVLP Ø 1.3mm
2-2,5 bar
Broj slojeva 2



Sušenje na 20°C
Rukovanje 2-3-h
Potpuno suho 5-6 dana

PROIZVOD

Brzosušivi sintetički završni premaz. Prikladan za reparaturno lakiranje sanduka i šasija gospodarskih vozila, poljoprivrednih i industrijskih strojeva, alatnih strojeva te željeznih podloga općenito.

KARAKTERISTIKE

- Brzo sušenje
- Jednostavno nanošenje.
- Odličan sjaj i razlijevanje.
- Dobra otpornost na vremenske utjecaje.
- Dobro izravno prianjanje na čelični lim. Proizvod ne sadržava antikorozivne pigmente, a zaštitu pruža barijernim učinkom.

PRIPREMA PODLOGE

Može se nanositi na:

- 1K FAST PRIMER
- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- EPOPRIMER 1K
- čelični lim bez hrđe, pravilno odmašćen sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

VAŽNA NAPOMENA

- Preporučuje se dodati **1 % sušila 29297 LECHSYS SICCATIVE R**.
- Za poboljšanje otpornosti na vremenske utjecaje, ubrzavanje sušenja, bolje izravno prianjanje na čelični lim i veću tvrdoću nakon 24 sata može se neposredno prije uporabe dodati **10 % učvršćivača 29344 LECHSYS ISOLACK HARDENER**, po težini ili volumenu.
- Mješavinu treba upotrijebiti unutar **4–6 sati pri 20 °C**.
- Miješanjem mat proizvoda 29112 SYNTOLACK MATT i sjajnog proizvoda 29116 SYNTOLACK mogu se dobiti različiti međustupnjevi sjaja.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanja**
Spremno za rukovanje 2–3 sata	2-3 sata	//
Suho na prašinu	20-30 min	//
Potpuno suho	5-6 dana	//
Pakiranje	3,16 l	//
NANOŠENJE		
Špricanjem		
Omjer miješanja	po težini i volumenu	
SYNTOLACK (završni premaz)	1000 dijelova	
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (thinner) 00552 LECHLEROID THINNER L ili 00572 SYNTEX THINNER SS	150-250 dijelova	
Omjer miješanja za elektrostatičko nanošenje	dodati 0,5-2% 09826 ADDITIVO ANTISTATICO	
Viskozitet na 20°C	17-18 s FC 4	
Ø Promjer mlaznice	1,4 mm	
Ø Promjer mlaznice HVLP	1,3 mm	
Pritisak zraka	4 bar	
HVLP	2-2,5 bar	
Broj slojeva	2	
Preporučena debljina sloja	40-50 µm	
Teoretska pokrivnost na 50µ	1 l mješavine = 6.5-7 m² 1 kg mješavine =6.5-7m²	
HOS proizvoda spremnog za uporabu	približno 580 g/l	
PREPORUČLJIVO PRELAKIRAVANJE		
Prelakiravanje na 20°C	unutar 2 sata ili nakon 48-72 sati ovisno o debljini sloja	

PAŽNJA
Razmak između slojeva ne smije biti dulji od 2 sata pri 20 °C kako bi se izbjeglo podizanje i boranje premaza.

SIGURNOSNE MJERE
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.
KLASIFIKACIJA TRANSPORTA
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA