Seles

LECHSYS

Datum: 2020.06.

021233

29131-TECNOGRIP METAL

ŠIFRA NAZIV



1000ml
50-400ml



18-22~FC4
na 20°C



Ø1,4-1,8mm
4 bar
Broj slojeva 2



Broj slojeva 2



Sušenje na 20°C
Rukovanje: 3-4h
Potpuno suho 24h

PROIZVOD

Završni premaz na bazi vinilnih kopolimera, s efektom liskunastog željeznog oksida i antikorozivnim pigmentima cinkova fosfata. Prikladan za lakiranja kod kojih su potrebni metalni efekt i izravno prianjanje na čelik, aluminij, pocinčane čelične limove i beton. Može se upotrebljavati za lakiranje proizvoda te obnovu manjih površina od betona ili opeke koje nisu trajno izložene vanjskim uvjetima.

KARAKTERISTIKE

- Poseban dekorativni metalni efekt.
- Dobra otpornost na lužine, kiseline, ulja, masti i alifatske ugljikovodike.
- Dobra otpornost na vremenske utjecaje.
- Vrlo dobro prianjanje na čelik, aluminij i pocinčane čelične limove.

PRIPREMA PODLOGE

Crni čelični lim: mikropjeskariti ili brusiti.
Čelik: pažljivo odmastiti sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW, zatim brusiti ili pjeskariti.
Aluminij i njegove legure: pažljivo odmastiti sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW, zatim brusiti ili matirati.
Elektropocinčani čelik: odmastiti sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW.
Vruće pocinčani čelik: odmastiti sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW, zatim brusiti ili matirati.
Stari premazi: brusiti; ne nanositi na premaze osjetljive na otapala.

VAŽNA NAPOMENA

TECNOGRIP METAL može se prelakirati samim sobom u bilo kojem trenutku. Prije nanošenja sintetičkog ili poliuretanskog bezbojnog laka potrebno je pričekati najmanje 24 sata.
Za dostupne nijanse pogledati ton-kartu METAL EFFECTS, šifra P6300. Konačna našpricana nijansa bit će svjetlija od odgovarajućeg uzorka u ton-karti.
Razrijeđeni proizvod može se nanositi elektrostatskom opremom.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanja**
Sušenje na 20°C		
Spremno za rukovanje	3-4 sata	//
Suho na prašinu	20 min	//
Potpuno suho	24 sata	//
Pakiranje	0,97 i 3,88 l	//
NANOŠENJE		
Omjer miješanja za četku ili valjak**-**samo za male površine	po težini i volumenu	
TECNOGRIP METAL	1000 dijelova	
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (razrjeđivač)	50-100 dijelova	
Špricanjem	po težini i volumenu	
TECNOGRIP METAL	1000 dijelova	
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (razrjeđivač)	300-400 dijelova	
Viskozitet na 20° C	18-22 s FC 4	
Ø Promjer standardne mlaznice	1.4-1.8 mm	
Pritisak zraka	3-5 bar	
Promjer HVLP mlaznice	1.3-1.6 mm	
Broj slojeva	2	
Preporučena debljina sloja	40-50 µm	
Teoretska pokrivnost na 50µ	1 l mješavine=5.5 - 6 m² 1 kg mješavine=4 m²	
HOS proizvoda spremnog za uporabu	približno 630g/l	

PAŽNJA

Nanošenje četkom ili kratkodlakim valjkom – samo za manje površine:
Nanijeti 2 sloja, uz vrijeme između slojeva od 2–3 sata pri 20 °C.

SIGURNOSNE MJERE

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

KLASIFIKACIJA TRANSPORTA

Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA