Seles

LECHSYS

Datum: 2013.11.

021282 29182 NITRON MATT

ŠIFRA NAZIV



1000 ml +
700ml-800ml



16-17” DIN4
na 20°C



Ø1,2 -1,4mm
4 bar
Broj slojeva 2-3



Sušenje na 20°C
Rukovnje: 45min
Potpuno suho 3 h

PROIZVOD

Brzosušivi industrijski mat završni premaz na bazi nitroceluloze. Prikladan je za lakiranje strojeva, manjih dijelova, metalnih polica i regala, alata te željeznih podloga općenito.

KARAKTERISTIKE

- Brzo sušenje.
- Dobro izravno prianjanje na čelik. Proizvod ne sadržava antikorozivne pigmente, a zaštita čelične podloge ostvaruje se barijernim učinkom.
- Ujednačen mat izgled.

PRIPREMA

Proizvod se može nanositi preko potpuno suhih temeljnih premaza:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Može se nanositi i izravno na čelični lim bez hrđe, pravilno odmašćen sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

VAŽNA NAPOMENA

Sve nijanse nanesene u debljini suhog filma od 25 µm postižu stupanj sjaja od 25 ± 5 jedinica.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanja**
Sušenje na 20℃		
Suho na prašinu pri 20 ℃	5 min	//
Spremno za rukovanje pri 20 ℃	45 min	//
Potpuno suho pri 20 ℃	3 sata	//
Pakiranje	3,4 l	//
NANOŠENJE		
Špricanjem		
Omjer miješanja	po težini i volumenu	
NITRON MATT	1000 dijelova	
00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL RAZRJEĐIVAČ ili 00552 LECHLEROID L RAZRJEĐIVAČ	700-800 dijelova	
Viskozitet pri 20 ℃	16–17 s DIN 4	
Ø Promjer mlaznice	1,2-1,4 mm	
Pritisak zraka	3-4 bar	
Broj slojeva	2–3	
Preporučena debljina sloja	25 µm	
Teoretska pokrivnost pri 25 µm	1 l mješavine=5,5-6 m² 1 kg mješavine=6 m²	
HOS proizvoda spremnog za uporabu	približno 740 g/l	

SIGURNOSNE MJERE
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.
KLASIFIKACIJA TRANSPORTA
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA