Seles

LECHSYS

Datum: 2010.02.

021288 29186 NITRON HAMMER

ŠIFRA NAZIV



1000 ml +
0-50ml



40-45” DIN4
na 20°C



Ø1,8 -1,9mm
4,5 bar
Broj slojeva 2



Sušenje na 20°C
Rukovanje: 20-30 min
Potpuno suho 3 h

PROIZVOD

Brzosušivi industrijski efekt lak na bazi nitroceluloze, namijenjen postizanju dekorativnog hammer efekta. Prikladan je za lakiranje strojeva, metalnih polica i regala, alata te željeznih podloga općenito.

KARAKTERISTIKE

- Poseban dekorativni hammer efekt.
- Brzo sušenje.
- Omogućuje prikrivanje manjih nepravilnosti podloge.
- Vrlo dobro izravno prianjanje na čelik. Proizvod ne sadržava antikorozivne pigmente, a zaštita čelične podloge ostvaruje se barijernim učinkom.

PRIPREMA

Proizvod se može nanositi preko potpuno suhih temeljnih premaza:

- SYNTOPRIMER
- SYNTOPRIMER ZINC
- Može se nanositi i izravno na čelični lim očišćen od hrđe i pravilno odmašćen sredstvom 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

VAŽNA NAPOMENA

Preporučuje se proizvod nanositi u odvojenom prostoru jer magla nastala prskanjem može uzrokovati pojavu kratera na drugim lakiranim površinama.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA

TEHNIČKI PODACI		
Svojstvo	**Vrijednost i jedinica mjere**	**Odstupanja**
Sušenje na 20℃		
Suho na prašinu pri 20 ℃	5 min	//
Spremno za rukovanje pri 20 ℃	20–30 min	//
Potpuno suho pri 20 ℃	3 sata	//
Pakiranje	3,4 l	//
NANOŠENJE		
Špricanjem		
Omjer miješanja	po težini i volumenu	
NITRON HAMMER	1000 dijelova	
00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL RAZRJEĐIVAČ	0-50 dijelova	
Proizvod se može nanositi i četkom, ali uz slabiju kvalitetu završnog izgleda.		
Viskozitet pri 20 ℃	40–45 s DIN 4	
Ø Promjer mlaznice	1,8-1,9 mm	
Pritisak zraka	4,5 bar	
Način nanošenja	1 lagani sloj + 1 puni sloj Nanijeti jedan lagani sloj, pričekati 5 minuta, a zatim nanijeti jedan puni sloj.	
Preporučena debljina sloja	30-40 µm	
Teoretska pokrivnost pri 30 µm	1 l mješavine=6,8 m² 1 kg mješavine=5 m²	
HOS proizvoda spremnog za uporabu	približno 625 g/l	

SIGURNOSNE MJERE
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.
KLASIFIKACIJA TRANSPORTA
Molimo Vas pogledajte *Sigurnosno tehnički list*.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOST
Informacije iz ovog dokumenta su dane u dobroj vjeri kao točne, te iako smo uložili sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA PROFESIONALNU UPOTREBU OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA