WOLF GROUP / PENOSIL

PENOSIL PARKET 630 BUKVA PF37 / HRAST PF90 310 ML

Šifra **39270 / 39272**

Spremno za uporabu	Vrijeme bez ljepljivosti	Temperatura primjene	Radna temperatura
	3-5 min	**+5 do +40 °C**	**-20 do +80 °C**

PROIZVOD

Plastoelastično akrilno brtvilo na bazi posebne akrilatne disperzije, namijenjeno brtvljenju fuga kod lakiranih i nelakiranih parketa te laminatnih podova. Podnosi površinska pomicanja do 5 %. Nakon potpunog sušenja može se brusiti, lakirati i bojiti. Ne sadrži otapala i gotovo je bez mirisa.

GLAVNE PREDNOSTI

- brtvi, izolira i ispunjava spojeve drvenih i laminatnih podnih obloga
- nakon stvrdnjavanja može se brusiti i polirati
- prikladno za popravke i restauraciju namještaja
- formula na bazi vode, gotovo bez mirisa i bez otapala
- može se premazivati bojom; za unutarnju uporabu

PODRUČJA PRIMJENE

- brtvljenje fuga kod lakiranih i nelakiranih parketa te laminatnih podova
- brtvljenje i zaglađivanje površina i spojeva pri stolarskim radovima te popravak pukotina i praznina na drvenim i laminatnim površinama
- restauracija namještaja

PRIANJANJE

Drvo, parket, beton, zidane površine, žbuka, cement, gipskartonske ploče, opeka i metali.

BOJA, PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Boja	bukva PF37 (šifra 39270), hrast PF90 (šifra 39272)
Pakiranje	kartuša 310 ml; 12 komada u kutiji
Rok trajanja	18 mjeseci od datuma proizvodnje u neotvorenom originalnom pakiranju
Uvjeti skladištenja	Čuvati u neotvorenom originalnom pakiranju na suhom mjestu pri temperaturi od +5 °C do +30 °C. Izbjegavati smrzavanje i temperature više od +30 °C. Kratkotrajna otpornost na smrzavanje: najviše 10 dana pri temperaturama iznad -18 °C. Otpornost na cikluse smrzavanja i odmrzavanja: 7 ciklusa između -18 °C i +23 °C, pri čemu jedan ciklus traje 48 sati (24 sata pri -18 °C i 24 sata pri +23 °C).

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Informacije iz ovog dokumenta dane su u dobroj vjeri kao točne. Iako je uložen sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD NAMIJENJEN JE PROFESIONALNOJ UPORABI OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA.

TEHNIČKI PODACI

Svojstvo	Vrijednost	Jedinica mjere
Osnova	**akril**	
Gustoća (DIN 53 479-B)	**1,7**	g/ml
Vrijeme bez ljepljivosti	**3-5**	min
Otpornost na curenje (ISO 7390)	**0**	mm
Temperatura primjene	**+5 do +40**	°C
Radna temperatura	**-20 do +80**	°C
Tvrdoća po Shoreu A (ISO 868)	**40**	

Navedene vrijednosti dobivene su pri temperaturi od +23 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 50 %.

UVJETI NANOŠENJA

Temperatura primjene: od +5 °C do +40 °C.

PRIPREMA POVRŠINE

Površine moraju biti suhe, čiste i bez prašine, nevezanih čestica i ulja. Neporozne površine očistiti otapalom i čistom pamučnom krpom koja ne ostavlja dlačice, a višak otapala ukloniti čistom krpom prije nego što ispari.

NAČIN NANOŠENJA

Odrezati navojni vrh kartuše i navrnuti mlaznicu za nanošenje. Vrh mlaznice odrezati tako da se dobije otvor prikladan za doziranje brtvila. Umetnuti kartušu u pištolj i napuniti mlaznicu brtvilom uzastopnim pritiskanjem okidača.

Brtvilo nanositi u spoj ravnomjernim pritiskanjem okidača i ravnomjernim povlačenjem mlaznice duž spoja. Nakon nanošenja površinu zagladiti prikladnim alatom (npr. lopaticom) i ukloniti višak materijala.

Brtvilo se može bojiti tek nakon potpunog stvrdnjavanja; prerano bojenje može uzrokovati pucanje boje. Preporučuje se stvrdnuto brtvilo premazati prikladnom bojom radi trajnosti i ujednačenosti nijanse s okolnom površinom.

ČIŠĆENJE

Nestvrdnuti akril ukloniti vodom ili maramicama PENOSIL Cleaning Wipes 941. Stvrdnuti akril najprije ukloniti mehanički, a zatim vlažnom krpom.

OGRANIČENJA

- Ne nanositi na podloge koje sadrže bitumen ili katran ni na materijale koji ispuštaju ulja ili plastifikatore. Ne koristiti u vlažnim ili mokrim uvjetima ni kad prijeti kiša.
- Ne preporučuje se za primjene sa stalnim kontaktom s vodom.
- Nije prikladno za pomične spojeve.
- Zbog velikog broja mogućih podloga preporučuje se prethodno ispitati kompatibilnost i prianjanje. Prema potrebi nanijeti temeljni premaz radi boljeg prianjanja.
- Zbog brojnih čimbenika koji mogu utjecati na proizvod tijekom i nakon primjene, korisnik mora prethodno ispitati proizvod.
- Obvezno provjeriti rok valjanosti proizvoda.

SIGURNOSNE UPUTE

Tijekom nanošenja osigurati dostatno prozračivanje i koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Detaljnije sigurnosne informacije nalaze se u sigurnosno-tehničkom listu (SDS).

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Informacije iz ovog dokumenta dane su u dobroj vjeri kao točne. Iako je uložen sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD NAMIJENJEN JE PROFESIONALNOJ UPORABI OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA.

NAPOMENA PROIZVOĐAČA

Upute u ovom dokumentu temelje se na ispitivanjima proizvođača i dane su u dobroj vjeri. Zbog razlika u materijalima i podlogama, kao i različitih mogućnosti primjene koje su izvan kontrole proizvođača, proizvođač ne odgovara za ostvarene rezultate. U svakom slučaju preporučuje se ispitati prikladnost proizvoda na mjestu primjene. Proizvođač zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne obavijesti.

Ovaj tehnički list zamjenjuje i stavlja izvan snage sve prethodne tehničke listove za isti proizvod.

PROIZVOĐAČ

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonija
Tel.: +372 605 9300
E-pošta: info@penosil.com
www.penosil.com

IZVOR I VERZIJA

Izvorni dokument: PENOSIL Parquet Filler 630 TDS, engleska verzija. Datum izvornog dokumenta: 10. 3. 2026. Hrvatski tekst izrađen je prema navedenoj verziji izvornog tehničkog lista. Podaci o bojama i pakiranju prilagođeni su proizvodima sa šiframa 39270 (bukva PF37) i 39272 (hrast PF90), sadržaja 310 ml.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Informacije iz ovog dokumenta dane su u dobroj vjeri kao točne. Iako je uložen sav trud u provjeru podataka prije izdavanja dokumenta, ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo kakvu pogrešku. OVAJ PROIZVOD NAMIJENJEN JE PROFESIONALNOJ UPORABI OD STRANE STRUČNOG OSOBLJA.