


## ACETATNA BRTVILA

# SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA

**SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA** je silikonsko jednokomponentno brtvilo s acetatnim umrežavanjem koje brzo otvrdnjava pod djelovanjem vlage iz zraka i stvara elastičan i prionjiv brtveni spoj.

Čisti je silikon, ne sadrži otapala.

Izvanredno je otporan na plijesan, gljivice, paru, masnoće i ulja za kuhanje.

Izvrsno je otporan na UV zrake i atmosferske utjecaje te i nakon mnogo godina izloženosti na otvorenom zadržava svoja iznimna fizička svojstva, a ne utječu na njega ni niske ni visoke temperature.

Izvrsno prianja na staklo, keramiku, čelik, aluminij, neke plastične mase, drvo i obojene podloge.

Sukladan je normi ISO 11600-F&G-20HM.

## PODRUČJA PRIMJENE

**SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA** služi za **brtvljenje svih sanitarnih i kuhinjskih uređaja, kupaonica,** tuševa, umivaonika, zahoda i praonica; može se rabiti i za spojeve stolarije i stakla, vanjske i unutarnje panele hladnjača, U-Glass, solarne panele, krovne prozore i klimatizacijske sustave.

## PRIMJENA

**SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA** nanosi se na kompaktne, čiste i suhe površine bez prašine i masnoće.

- Za precizno oblikovanje rubova preporučuje se maskiranje (ukloniti odmah nakon nanošenja).
- Odrezati mlaznicu na željeni promjer.
- Istiskuje se ručnim ili pneumatskim pištoljem.
- Ne može se bojiti: najprije bojiti, a zatim nanijeti brtvilo.
- Na dno spoja postaviti izolacijski materijal (ljepljivu traku); ako je spoj dubok, popuniti ga materijalom za ispunu (**Saratoga JOINT • FILLER** ili pjenasta plastika).

S površina i alata čisti se unutar 10 minuta čistom krpom s otapalom ili sredstvom **Saratoga VIA • SIL FRESCO**; otvrdnuti se čisti sredstvom **Saratoga VIA • SIL INDURITO**.

## DOSTUPNE BOJE

(moguća su manja odstupanja od navedene boje RAL)



PROZIRNA | BIJELA RAL 9010 | BJELOKOST RAL 1013

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

| | | |
|---|---|---|
| Vrsta umrežavanja | | acetatno |
| Specifična težina | | 1,03 |
| Konzistencija | | tiksotropna |
| Brzina istiskivanja | g/min. | 50-70 |
| Vrijeme obradivosti | minuta* | 10 |
| Brzina otvrdnjavanja | mm/24 sata* | 2-3 |
| Temperatura primjene | °C | +5 +40 |
| Vlačna čvrstoća | MPa | 2,3 |
| Modul elastičnosti 100% | MPa | 0,45 |
| Istezanje pri lomu | % | 480 |
| Tvrdoća Shore A | ° | 25 |
| Elastični povrat | % | >90 |
| Dopušteni pomak spoja | % | 20 |
| Temperaturna otpornost | °C | -60 +200 |

*pri 23 °C i 50% relativne vlažnosti.

## SKLADIŠTENJE

Proizvod je stabilan pri skladištenju na +20/25 °C.

## PRAJMER

**SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA** ne zahtijeva prajmer na staklu, keramici te, u pravilu, na drvu, metalu i mnogim plastičnim masama. Za posebne ili iznimne zahtjeve prianjanja preporučuje se provesti ispitivanja i po potrebi upotrijebiti **Saratoga PRIMER CLS** za porozne podloge i **Saratoga PRIMER PM** za metale i plastične mase.

## OGRANIČENJA

- Za nanošenje na porozne podloge preporučuje se **Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO**.
- Za lijepljenje ogledala preporučuje se **Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche • Metalli • Specchi**.
- Ne upotrebljavati za akvarije; za njih se preporučuje **Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE**.

## NAPOMENE

Tijekom otvrdnjavanja proizvod oslobađa malu količinu octene kiseline. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje radnog prostora. Neotvrdnuti proizvod može nadražiti oči i kožu: u slučaju dodira isprati s mnogo vode i potražiti savjet liječnika.

| OPIS | SADRŽAJ | ŠIFRA PROIZVODA | KOM. U PAK. | EAN KOD | KOD ZA OČITAVANJE |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROZIRNA** | g 280 | 85.141.001 | 30 | 8 005860 850088 | |
| **PROZIRNA** | ml 310 | 85.123.001 | 30 | 8 005860 851238 | |
| **BIJELA** | g 280 | 85.140.001 | 30 | 8 005860 850019 | |
| **BIJELA** | ml 310 | 85.117.001 | 30 | 8 005860 851177 | |
| **BJELOKOST** | g 280 | 85.147.001 | 30 | 8 005860 990156 | |
| **BJELOKOST** | ml 310 | 85.004.015 | 15 | 8 005860 990760 | |

*Rev. 05 od 23/07/2019 - Podaci u ovom listu sastavljeni su na temelju našeg iskustva i prema našem najboljem znanju, ali ne podrazumijevaju preuzimanje odgovornosti za ishod primjene. Korisnik treba provjeriti odgovaraju li podaci njegovim potrebama i provesti sva potrebna ispitivanja. Za posebne karakteristike obratite se tvrtki Saratoga Sforza SpA. Naša tehnička služba stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.*