Saratoga Sforza®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY
TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it



# Saratoga TOCCO Alte Temperature

Saratoga TOCCO Alte Temperature poseban je profesionalni silikonski emajl otporan na visoku temperaturu: u trajnom radu +600°C, a vršno do +800°C.

Izdašnost jedne limenke pribl. 1,5-2 $m^2$ (ovisno o uvjetima i broju nanesenih slojeva).

**PODRUČJA PRIMJENE**
Saratoga Tocco idealan je za ispušne kolektore, dimovodne cijevi, radijatore, peći, kotlove, pećnice i grijaća tijela.

**PRIMJENA:**

- Temeljito očistiti površinu od masti, prašine, hrđe, vode itd.
- Zaštititi područje oko dijela koji se prska i površine koje se obrađuju izbrusiti mokrim brusnim papirom br. 400.
- Površinu potpuno osušiti.
- Snažno tresti limenku 1-2 minute, i okrenutu naopako; limenka mora imati temperaturu između +20 i +25°C, a nanosi se pri temperaturi između +10 i + 25°C (maks. vlažnost zraka 60%).
- Držeći limenku na 20-30 cm od površine koja se obrađuje, nanositi proizvod polaganim i ravnomjernim vodoravnim pokretima u tankim slojevima, u više unakrsnih slojeva u razmacima od 3-5 minuta. Da bi se izbjeglo curenje, bolje je prskati u više tankih slojeva.
- Ne prskati po vjetru koji može podići prašinu; ne nanositi na sintetske boje.
- Sa samočistećim ventilom: nakon završene primjene očistiti ventil tako da se limenka okrene naopako i pritišće sve dok iz nje ne prestane izlaziti boja, nego izlazi samo plin.
- Kod posebnih primjena na visokoj temperaturi, nakon nanošenja posljednjeg sloja ostaviti boju da se suši najmanje 2 dana. Trećeg dana predmet postupno zagrijati na temperaturu od +250/+300°C tijekom najmanje 30 minuta: boja time dovršava umrežavanje i konačno se učvršćuje.
- Netom naneseni proizvod je polusjajan; stvarna boja i završni izgled postižu se tek nakon cijelog postupka.

Uklanjanje boje acetonom i/ili nitro razrjeđivačem

| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
|---|---|
| Izgled | sprej limenka s tekućinom pod tlakom |
| Gustoća pri 20°C | 0,75/0,8 g/ml |
| Tlak pri 20°C | 4,0 ±0.5 bar |
| Suho od prašine nakon | 10 minuta |
| Suho na dodir nakon | 20 minuta |
| Potpuno suho nakon | 24 sata |

Može se prelakirati (drugom bojom iste vrste).

**SKLADIŠTENJE**

Proizvod je stabilan pri skladištenju u originalnoj, neotvorenoj ambalaži na +20/+25°C. U svakom slučaju čuvati na temperaturi višoj od +5°C, izvan izravne sunčeve svjetlosti.

**UPOZORENJA**

Čuvati izvan dohvata djece.
Za podatke o sigurnosti proizvoda pogledajte sigurnosno-tehnički list i upute na etiketi proizvoda. Za dodatne informacije posjetite stranicu www.saratoga.it

| Opis | Sadržaj | Šifra proizvoda | Kom. u pak. | EAN kod |
|---|---|---|---|---|
| Crna | 400 ml | 88.412.001 | 6 | 8 005860 884120 |
| Aluminijska | 400 ml | 88.412.002 | 6 | 8 005860 915084 |




Rev 01 od 07/07/2022- Podaci u ovom listu sastavljeni su na temelju našeg iskustva i prema našem najboljem znanju, ali ne podrazumijevaju preuzimanje odgovornosti za ishod primjene. Korisnik treba provjeriti odgovaraju li podaci njegovim potrebama i provesti sva potrebna ispitivanja kako bi osigurao sigurnost stvari i osoba od svake opasnosti koja proizlazi iz uporabe proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu bilo koje vrste (slučajnu ili nastalu neprikladnom uporabom proizvoda), uključujući izgubljenu dobit. Za posebne karakteristike obratite se tvrtki Saratoga Int. Sforza S.p.A. Naša tehnička služba stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.