Saratoga Sforza®
Via Edison, 76 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MILANO) - ITALY
TEL. +39.02.445731 - www.saratoga.it

Tehnički list Saratoga Recupera e Rinnova

Saratoga Recupera e Rinnova dvokomponentni je epoksidni emajl koji omogućuje obnovu starih i oštećenih keramičkih površina. Nakon nanošenja stvara glatki sloj visokog sjaja i iznimne trajnosti.

PODRUČJA PRIMJENE

Koristi se za obnovu kada, tuševa, umivaonika, sanitarija, pločica, podova i kućanskih aparata. Obrađene površine mogu se prati uobičajenim deterdžentima (osim abrazivnih, koji bi pri dugotrajnoj uporabi mogli dovesti do gubitka sjaja nanesenog sloja). Nakon nanošenja stvara iznimno gladak zaštitni sloj koji objedinjuje trajnost i otpornost obnove sa sjajem i visokim stupnjem bjeline.

PRIMJENA

- Za čišćenje pripremiti nitro razrjeđivač ili denaturirani alkohol
- Za uklanjanje svih tragova soli površinu koja se obrađuje vrlo dobro očistiti sredstvom Saratoga Recupera e Rinnova Soluzione Acida (pažljivo pročitati upute za uporabu na bočici) ili otopinom razrijeđene klorovodične kiseline (za pojašnjenja nazvati našu tehničku službu)
- Obilno isprati toplom vodom, potpuno obrisati i ostaviti površinu koja se obrađuje da se suši najmanje 4 sata (kod površina obloženih pločicama pričekati najmanje 6-8 sati)
- Ako na površini još ima naslaga, ukloniti ih brusnim papirom priloženim u pakiranju, a zatim oprati trikloretilenom ili nitro razrjeđivačem kako bi se uklonili eventualni tragovi sapuna; po potrebi upotrijebiti brusni papir
- Mokru površinu vrlo dobro osušiti
- Pričekati 2-3 sata prije nanošenja proizvoda Recupera e Rinnova Vasche, Sanitari e Piastrelle
- Ljepljivom trakom omeđiti dijelove koji se boje i zatvoriti odvodne otvore

Za **nanošenje na kade**

- Površina mora biti savršeno čista
- Nanositi kistom: provjeriti je li kist čist i ne gubi li dlake
- Priprema boje: posude sa smolom i učvršćivačem moraju biti na temperaturi od oko 20°C (ne nanositi pri nižim temperaturama)
- Promiješati smolu, uliti učvršćivač u posudu sa smolom i nekoliko minuta vrlo dobro miješati, stružući dno i unutarnje stijenke posude; prije nanošenja ostaviti proizvod da odstoji 5 minuta
- Može se početi s nanošenjem, ali nakon 40 minuta pomiješani se proizvod zgušnjava i otežava nanošenje
- Nanijeti samo jedan sloj proizvoda
- Preporučuje se početi od mjesta najudaljenijih od onoga na kojem se nalazite, nanoseći odozgo prema dolje, unakrsnim potezima kista i uvijek završavajući okomito, laganim potezima
- Ako je nakon 40 minuta proizvod pregust, može se razrijediti s nekoliko kapi nitro razrjeđivača ili denaturiranim alkoholom
- Nakon nanošenja pričekati 30 minuta, a zatim, bez dodavanja proizvoda, prijeći okomitim potezima kista kako bi se uklonio višak u slučaju curenja
- Pričekati 4-5 sati prije uklanjanja ljepljive trake
- Najmanje 7-8 sati držati zatvorena vrata i prozore kako se ne bi taložila prašina
- Pričekati 3 dana prije korištenja sanitarija

Za **nanošenje na keramičke pločice**

- Nakon čišćenja sredstvom Recupera e Rinnova Soluzione Acida (pažljivo pročitati upute na bočici) ili otopinom razrijeđene klorovodične kiseline (za pojašnjenja nazvati našu tehničku službu) preporučuje se više puta oprati otapalom poput trikloretilena ili nitro razrjeđivačem i dobro osušiti mokru površinu kako bi se uklonile eventualne strane tvari.
- Pomiješani proizvod nanijeti kistom, a zatim vrlo polagano prijeći cijelu površinu spužvastim valjkom: uvijek početi odozgo, nanoseći unakrsno i završavajući okomito
- Ako je nakon 40 minuta proizvod pregust, može se razrijediti s nekoliko kapi nitro razrjeđivača ili denaturiranim alkoholom
- Kako bi se izbjeglo curenje, oko 40 minuta nakon nanošenja ponovno vrlo polagano prijeći valjkom cijelu premazanu površinu
- Ako je površina koja se obrađuje vrlo velika, obrađivati jedan po jedan zid, od kuta do kuta

Kada se smola i učvršćivač pomiješaju, dobivena smjesa mora se potrošiti u cijelosti i ne može se sačuvati za kasniju uporabu. Za nanošenje na manje površine i za sva ostala pitanja preporučuje se nazvati našu tehničku službu kako biste dobili sve informacije potrebne za postizanje najboljih rezultata.

Čišćenje: alat oprati nitro razrjeđivačem ili denaturiranim alkoholom.

Izdašnost: pakiranjem od 375 ml može se obraditi: 1 kada ili 3 sanitarna elementa koja se obično nalaze u kupaonici ili 2-2.5 m² pločica.

Za dobro održavanje obrađenih dijelova preporučuje se koristiti neabrazivne tekuće deterdžente (čišćenje površina), a za vraćanje izvornog sjaja polir za automobile.

SKLADIŠTENJE

Proizvod je stabilan pri skladištenju u neotvorenoj originalnoj ambalaži na +20/25°C.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:	
Boja	bijela
Specifična težina komp. A	1,62
Specifična težina komp. B	1,01
Specifična težina smjese	1,42
Omjer A/B po masi	100/29
Omjer A/B po volumenu	2,1/1
Viskoznost Brookfield RVT 20°C komp. A	mPas 65 000-75 000
Viskoznost Brookfield RVT 20°C komp. B	mPas 160-180
Viskoznost Brookfield RVT 20°C smjesa	mPas 2 800-3 200
Vrijeme obradivosti pri 20°C	45 min
Tvrdoća Sward rocker	nakon 24 h 5-6
Tvrdoća Sward rocker	nakon 48 h 20-21
Tvrdoća Sward rocker	nakon 72 h 23-24
Tvrdoća Sward rocker	nakon 96 h 26-27

NAPOMENE/UPOZORENJA

Čuvati izvan dohvata djece.

Za podatke o sigurnosti proizvoda pogledajte sigurnosno-tehnički list i upute na etiketi proizvoda.

Za dodatne informacije posjetite stranicu www.saratoga.it

Šifra proizvoda	Opis	Sadržaj	Kom./pak.	EAN
88 965 001	Recupera e Rinnova	ml 375	4	8005860889651
88 966 001	Recupera e Rinnova kit	ml 375	2	8005860889668



Rev 03 od 27/01/2020- Podaci u ovom listu sastavljeni su na temelju našeg iskustva i prema našem najboljem znanju, ali ne podrazumijevaju preuzimanje odgovornosti za ishod primjene. Korisnik treba provjeriti odgovaraju li podaci njegovim potrebama i provesti sva potrebna ispitivanja kako bi osigurao sigurnost stvari i osoba od svake opasnosti koja proizlazi iz uporabe proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu bilo koje vrste (slučajnu ili nastalu neprikladnom uporabom proizvoda), uključujući izgubljenu dobit. Za posebne karakteristike obratite se tvrtki Saratoga Int. Sforza S.p.A. Naša tehnička služba stoji vam na raspolaganju za dodatne informacije.